

Теплостойкая гуммировка барабанов Ремагрипп 60 HR/CN

Теплостойкий

Полимер IR/BR DIN ISO 1629
Удельный вес 1,12 г/см³ DIN EN ISO 1183
Твердость 62 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)
Истирание 60 мм³ DIN ISO 4649-2006
Эластичность по отскоку 53 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)
Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)
Максимальная рабочая до 90 °C,
температура до 110 °C кратковременно
Длина рулона 10 м
Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5304	REMAGRIP 60 HR/CN	8 x 2,000 мм	8,64 кг/м ²
549 5328	REMAGRIP 60 HR/CN	10 x 2,000 мм	10,80 кг/м ²
549 5359	REMAGRIP 60 HR/CN	12 x 2,000 мм	12,96 кг/м ²