

Ремагрипп 60 S/CN

Трудновоспламеняемый не электризуется

Полимер SBR/BR DIN ISO 1629

Удельный вес 1,24 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 68 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 125 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 40 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрическое Антистатические DIN 22100-7

Сопротивление свойства*

Горючесть Трудно- EN 20340 (DIN 22103)

воспламеняемый

Фасонирование 18 x 6 x 3 мм (профиль 20)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10⁶ Ом. Испытано в соответствии с DIN IEC 60093 / VDE 0303 часть 30.

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 5201	REMAGRIP 60 S/CN	8 x 2,000 мм	9,68 кг/м ²
549 5225	REMAGRIP 60 S/CN	10 x 2,000 мм	12,10 кг/м ²
549 5256	REMAGRIP 60 S/CN	12 x 2,000 мм	14,52 кг/м ²