

# Полимерные покрытия для защиты как бетонных и стальных поверхностей

## КОРОФЛЕЙК 24

### КОРОФЛЕЙК 24

#### Описание продукта:

КОРОФЛЕЙК 24 представляет собой наносимое способом распыления двухкомпонентное полимерное покрытие на основе бисфенил-А-винил-эфирной смолы с наполнителем из чешуек инертного материала.

Покрытие состоит из слоя грунтовки КОРОФЛЕЙК N праймер и двух или трех слоев КОРОФЛЕЙК 24 толщиной по 500-700 мкм (в сухом состоянии). Защитное покрытие применяется для защиты как бетонных, так и стальных поверхностей. Оно предназначено для защиты от кислот, щелочей и особенно растворов гипохлорита. Для мокрой среды и температур от +50°C до +70°C требуется трехслойное покрытие КОРОФЛЕЙК 24.

#### Области применения:

- защита бетона
- для каналов очищенного газа
- для абсорберов

#### Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

#### Условия нанесения материала:

Температура поверхности объекта должна находиться в пределах от +8°

С до 36° С, а температура воздуха от +10° до макс. +36° С. Температура поверхности должна не менее чем на 3° К превышать точку росы. Грунтовку наносить кистью или роликом на очищенную от пыли поверхность. Слой покрытия разрешается наносить не ранее чем через 8 часов и не позднее чем через 14 суток. Слой КОРОФЛЕЙК 24 наносится кистью, валиком или распылителем. Интервал времени между нанесением отдельных слоев не должен превышать 7 суток. Эти значения справедливы при температуре воздуха + 20°C.

**Теплостойкость:**

Рабочая температура: +50°C, мокр.среда (2 слоя)

+70°C, мокр.среда (3 слоя)

+120°C, сухая среда

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 0480	ПРАЙМЕР COROFLAKE N		5 кг	1
590 0538	COROFLAKE 24		5 кг	1
590 0181	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	100 г	1
590 0356	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	100 г	1
590 0040	ПРАЙМЕР COROFLAKE N		20 кг	1
590 0064	COROFLAKE 24		20 кг	1
590 0019	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	400 г	1
590 0112	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	400 г	1