

Полимерные покрытия КОРОФЛЕЙК 28

КОРОФЛЕЙК 28

Описание продукта:

КОРОФЛЕЙК 28 представляет собой двухкомпонентное полимерное покрытие на основе новолак-винилэфирной смолы с наполнителем из чешуек химического стекла. Покрытие состоит из слоя грунтовки КОРОФЛЕЙК S праймер толщиной 50 мкм и трех слоев КОРОФЛЕЙК 28 толщиной по 400 до 600 мкм. Общая толщина составляет около 1200 мкм. Термостойкая винилэфирная смола обеспечивает отличную химическую стойкость, а расположенные параллельно защищаемой поверхности микроскопические стеклянные чешуйки улучшают сопротивление проникновению водяного пара. Материал КОРОФЛЕЙК 28 специально разработан для обеспечения антикоррозионной защиты в установках по улавливанию серы из дымовых газов.

Области применения:

- дымовые каналы и байпасы в установках по улавливанию серы из дымовых газов;
- аппаратостроение для химической промышленности;
- каналы и трубы установок сжигания мусора;
- скрубберы.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

Учитывайте время живучести при расчете времени нанесения покрытия. Температура поверхности объекта должна находиться в пределах от +8° С до 36° С, а температура воздуха от +10° до макс. +36° С. Температура поверхности должна не менее чем на 3° К превышать точку росы. Грунтовку наносить кистью или валиком на очищенную от пыли поверхность. Слой КОРОФЛЕЙК 28 наносится способом распыления. Интервал времени между нанесением отдельных слоев не должен превышать 3 суток.

Теплостойкость:

Рабочая температура:

- +70°С (в мокрой среде)
- +180°С (в сухой среде)
- +200°С (в течении 15 минут)

Арт. №	Наименование	Цвет	Содержание	Кол-во
590 0167	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		5 кг	1
590 0552	COROFLAKE 28		5 кг	1
590 0181	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	100 г	1
590 0356	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	100 г	1
590 0033	ПРАЙМЕР COROFLAKE S		20 кг	1
590 0071	COROFLAKE 28		20 кг	1
590 0019	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 С	прозрачный	400 г	1
590 0112	ОТВЕРДИТЕЛЬ № 01 R	красный	400 г	1