

Коропур Ферро L S

Коропур Ферро LS. Полиуретановое покрытие с железистой слюдой, затвердевающее в присутствии влаги, с отличной свето- и атмосферостойкостью.

Описание продукта: продукт «Коропур Ферро LS» представляет собой 1-компонентное затвердевающее в присутствии влаги полиуретановое кроющее покрытие, содержащее железную слюду. Благодаря особой сегментной структуре пигмента, сочетаемой с полиуретаном в качестве связующего, образуется покрытие, обладающее великолепной водо- и коррозионной стойкостью. Продукт «Коропур Ферро LS». Материал «Коропур Ферро LS», даже с интенсивной цветовой окраской, обладает отличной цветостойкостью.

Области применения:

Морская техника:

- прибрежные сооружения;
- морские платформы.

Гидротехнические сооружения:

- водопроводы;
- наружные поверхности трубопроводов;
- газопроводы;
- шпунтовые стенки;
- электростанции

Промышленные сооружения:

- мосты;
- фасады;
- стальные конструкции;
- мачты

Промышленное оборудование:

- контейнеры;
- краны;
- мачты;
- ёмкости;
- наружные поверхности резервуаров;
- очистные сооружения;
- установки по утилизации промышленных отходов;
- мусоросжигательные заводы и др.

Способность к перелакировке:

На поверхность слоя грунтовки Coropur PI через 24 часа и через 3 месяца могут быть нанесены следующие покрытия:

- «коропур ферро железная слюда»
- «коропур Ковер RAL кроющий лак»
- «коропур Алу кроющий лак»
- «коропур ТАР»

Вид нанесения:

- накрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

С. °С (но без ледяной корки) до +50° Относительная влажность воздуха: от 30 до 98%. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

- длительная теплостойкость от -55° С до макс. +120° С;
- кратковременные пиковые тепловые нагрузки до макс. 170° С не оказывают влияния на качество покрытия.

Ёмкости: 12; 6 кг нетто

Цвет: предлагается к поставке в различной цветовой гамме