

Коропур Нон Абразив с активатором А-1949

Коропур Нон Абразив с активатором А-1949.

Полиуретановое покрытие, затвердевающее в присутствии влаги

Описание продукта:

продукт «Коропур Нон Абразив» представляет собой комбинацию одно-компонентных затвердевающих в присутствии влаги полиизоцианатов. Этот продукт особенно подходит для постоянной антикоррозионной защиты всех стальных поверхностей. Как и 2-компонентные покрытия на основе эпоксидных или полиуретановых смол материал «Коропур Нон Абразив» отличается высокой абразивной прочностью, химической стойкостью, малой водо- и паропроницаемостью. Не сохраняет блеска и не стоек по отношению к ультрафиолетовому излучению!

Покрытие «Коропур Нон Абразив» можно применять в условиях агрессивной атмосферы промышленных предприятий и в морском климате, а также для объектов, находящихся под слоем грунта и под водой. Продукт «Коропур Нон Абразив» можно наносить толстым (до 400 мкм) слоем и на вертикальные поверхности.

Продукт «Коропур Нон Абразив» допущен Федеральным ведомством гидротехнического строительства (г. Карлсруэ) для применения в условиях сильных механических нагрузок, с показателем $A_w = 13$.

Области применения:

- стальные конструкции в переменной водной среде, например, заклепачные стенки, опоры мостов и многое другое;
- подводные гидротехнические объекты и судостроение;
- очистные сооружения;
- электростанции;
- корпуса турбин;
- трубопроводы;
- шлюзы.

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Условия нанесения материала:

относительная влажность — от 30-до 98 %. Температура поверхности объекта может находиться в пределах от -5° (но без ледяной корки) до +50°С.

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

С°- в сухой среде: до 140

Ёмкости: 10 кг + 1 кг активатор А-1949 нетто
5 кг + 0,5 кг активатор А-1949 нетто

Цвет: серый, чёрный, белый