

# Коропур Цинк М

## Coropur Zink M - полиуретановая грунтовка, отвердевающая в присутствии влаги

### Описание продукта:

Однокомпонентная грунтовка Coropur Zink M с содержанием цинковой пудры является полиуретановой грунтовкой, отвердевающей в присутствии влаги. Содержание цинка составляет 92 %. Поверхность покрытая Coropur Zink M обеспечивает катодную защиту металла. Грунтовка имеет хорошие адгезионные свойства при нанесении на подвергнутую пескоструйной обработке поверхность. Эластичность отвердевающей в присутствии влаги грунтовки с цинковой пудрой значительно лучше, чем у прочих одно- и двухкомпонентных грунтовок на основе цинковой пудры. Coropur Zink M является высокостойкой антикоррозионной грунтовкой и может быть покрыта любым защитным покрытием (эпоксидным, полиуретановым).

### Область применения:

#### Морские объекты:

- береговые, прибрежные объекты;
- судостроение;

#### Строительные металлоконструкции:

- эстакады;
- водопроводы;
- напорные трубопроводы;
- хранилища нефти и нефтепродуктов;
- газопроводы;
- промышленные здания;
- ограждения

#### Промышленные агрегаты:

- очистные сооружения;
- объекты переработки отходов;
- аппараты газоперерабатывающих заводов.

#### Рекомендации по верхнему покрытию:

Грунтовка Coropur Zink M с добавлением цинковой пудры покрывается следующими материалами:

- Coropur Ferro с железной слюдой
- Coropur Cover RAL ...
- Coropur Alu
- Coropur Non Abrasiv
- Coropur TAR 21
- Coropur TAR

Все эти материалы имеют хорошие адгезионные свойства, даже при их нанесении после сушки грунтовки Coropur Zink M в течении 3 месяцев.

#### Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

#### Условия нанесения покрытия:

Относительная влажность воздуха должна находиться в пределах 30 – 98%. Температура покрываемого объекта – от –5 °С (на поверхности не должно быть ледяной корки!) до +50°С.

#### Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

#### Теплостойкость:

- длительная теплостойкость до макс. 125° С
- допускаются кратковременные пиковые значения до 180° С

**Ёмкости:** 20; 12; 2,5 кг нетто

**Цвет:** серый