

ECLON SIL 2K Антиграфити эмаль и бесцветный лак

ECLON SIL 2K Антиграфити эмаль и бесцветный лак

Описание продукта:

ECLON SIL Антиграфити эмаль является двухкомпонентной краской на эпокси-силиконовой смоле. Она отличается высокой сопротивляемостью к растворителям, химикатам, влажности, соли и промышленной грязи. Эмаль обладает прекрасной атмосферной и химической стойкостью, имеет хорошую силу наполнения, не даёт усадки, ультрафиолетостойкая. Ее стекловидная твердая поверхность способствует тому, что краски-спреи, фломастеры, клеи и другие загрязнения не остаются на этой поверхности. Благодаря этому все загрязнения и следы легко и многократно удаляются.

Область применения:

- в строительстве высотных стальных конструкций;
- подходит для обновления металлических фасадов;
- в химической промышленности;
- станков и оборудования;
- мостов;
- машин.

Технология нанесения:

1. подготовка поверхности:

основание должно быть чистым (обезжиренным) и сухим. Старые лаковые покрытия необходимо очистить и отшлифовать. При старых порошковых покрытиях необходимо проводить испытание на прочность сцепления. При необходимости нужно в качестве промежуточного слоя нанести грунтовку – как и при анодированном лёгком металле.

Грунтовки, пригодные для нанесения: фосфат-праймер, железная слюдка.

2. условия нанесения покрытия:

С).°С. Но отверждение возможно и при минусовой температуре (до -5°С. Чтобы избежать нанесения на невидимую ледяную плёнку на поверхности, нужно придерживаться минимальной температуры +1°эмали ECLON SIL можно наносить только на чистую и сухую поверхность. Интервал точки росы должен составлять как минимум+1

Вид нанесения:

- окрашивание кистью;
- валиком;
- воздушное;
- безвоздушное напыление.

Разбавитель:

- для нанесения валиком: А-851 или А-2249;
- для нанесения распылительной установкой: Т 1900.

Теплостойкость:

- длительная теплостойкость до макс. 150° С

Ёмкости: безцветный лак 8/2; 4/1 кг
Эмалевый лак 10:1 10/1; 5/0.5; 2/0.2кг
Эмалевый лак 6:1 12/2; 6/1 кг