

## REMALINE 40 HR/CN

Теплостойкий

Полимер NR DIN ISO 1629

Удельный вес 0,99 г/см<sup>3</sup> DIN EN ISO 1183

Твердость 40 ± Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 140 мм<sup>3</sup> DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 77 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Максимальная рабочая температура

до 100 °С, кратковременно

до 120 °С

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. № Наименование Размеры Вес

549 2070 REMALINE 40 HR/CN 6 x 2,000 мм 6,62 кг/м<sup>2</sup>

549 2101 REMALINE 40 HR/CN 10 x 2,000 мм 11,30 кг/м<sup>2</sup>

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 2070	REMALINE 40 HR/CN	6 x 2 000 мм	6, 62 кг/м <sup>2</sup>
549 2101	REMALINE 40 HR/CN	10 x 2 000 мм	11, 30 кг/м <sup>2</sup>

## REMALINE 40 HR/EP160/CN

Теплостойкий, с тканевым слоем

Арт. № Наименование Размеры Вес

549 2260 REMALINE 40 HR/EP160/CN 6 x 2,000 мм 6,62 кг/м<sup>2</sup>

549 2297 REMALINE 40 HR/EP160/CN 10 x 2,000 мм 11,30 кг/м<sup>2</sup>

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 2260	REMALINE 40 HR/EP160/CN	6 x 2 000 мм	6, 62 кг/м <sup>2</sup>
549 2297	REMALINE 40 HR/EP160/CN	10 x 2 000 мм	11, 30 кг/м <sup>2</sup>