

REMALINE 40 МАСЛО/CN

Стойкий к воздействию жиров и масел

Полимер NBR (нитрилкаучук) DIN ISO 1629

Удельный вес 1,10 г/см³ DIN EN ISO 1183

Твердость 46 ± 5 Shore A ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 180 мм³ DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 40 % ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 1300	REMALINE 40 МАСЛО/CN	6 x 2 000 мм	7, 25 кг/м2
549 1410	REMALINE 40 МАСЛО/CN	10 x 2 000 мм	12, 00 кг/м2

REMALINE 40 МАСЛО/EP160/CN

Стойкий к воздействию жиров и масел, с тканевым слоем

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 1340	REMALINE 40 МАСЛО/EP160/CN	6 x 2 000 мм	7, 25 кг/м2
549 1360	REMALINE 40 МАСЛО/EP160/CN	10 x 2 000 мм	12, 20 кг/м2