

REMALINE 70 V/CN

Самоугасающий, не электризуется, маслостойкий

Немецкий сертификат допуска для использования под землей: LOBA-№. 18.43.21-89-33

Польский сертификат допуска для использования под землей: Dopuszczenie WUG Katowice-Nr. GM-97/03

Возможно применение на взрывоопасных участках

Клеевые составы для антистатических покрытий:

Metal Primer PR 200 и Cement SC 4000 черный/отвердитель E 40 или Cement SC 2000 черный/отвердитель UT-R 20.

Полимер CR

DIN ISO 1629

Удельный вес 1,40 г/см³

DIN EN ISO 1183

Твердость 62 ± 5 Shore A

ISO 868-2003 (DIN 53505)

Истирание 130 мм³

DIN ISO 4649-2006

Эластичность по отскоку 27 %

ISO 4462-1986 (DIN 53512)

Электрическое сопротивление

Антистатические свойства*

DIN 22100-7

Горючесть Не горит**

CN-слой Свойства проводимости (черный)

Длина рулона 10 м

Цвет Черный

*Поверхностное и проходное сопротивление < 1 x 10⁶ Ом, испытано в соответствии с DIN IEC 93 /VDE 0303 часть 30.

**Соответствует требованиям по безопасности (техника пожаротушения, гигиена, электрика) согласно DIN 22100-7.

Арт. №	Наименование	Размеры	Вес
549 3863	REMALINE 70 V/CN	6 x 2,000 мм	8,82 кг/м ²
549 3935	REMALINE 70 V/CN	10 x 2,000 мм	14,80 кг/м ²
549 3959	REMALINE 70 V/CN	12 x 2,000 мм	17,76 кг/м ²
549 3973	REMALINE 70 V/CN	15 x 2,000 мм	22,20 кг/м ²
549 3997	REMALINE 70 V/CN	20 x 2,000 мм	29,60 кг/м ²